



Diseñado para altas y bajas temperaturas y presiones, con mejorada manejabilidad.

HEXA:GRAF® 316F es fabricado a partir de hojuelas de 98% grafito puro expandido, las cuales son unidas mecánicamente sin el uso de adhesivos o aglutinantes. El estilo HEXA:GRAF® 316F posee por su naturaleza una compatibilidad química excelente, pudiendo trabajar con los fluidos más agresivos a temperaturas y presiones elevadas.

La alta compresibilidad del HEXA:GRAF® 316F le ayuda a conformarse fácilmente a las superficies de sellado aun cuando estas tengan imperfecciones, de igual manera ayuda a compensar los desalineamientos sin afectar su capacidad de sellado. Su resistencia térmica le permite trabajar en un rango de -210°C hasta +650°C en atmósferas inertes, y es capaz de resistir los ciclos térmicos más agresivos sin presentar alteraciones.

Cuenta con un refuerzo de lámina 316L de .002" de espesor.

Aplicaciones:

HEXA:GRAF® 316F es especialmente recomendado para aplicaciones de altas temperaturas y presiones en cualquier tipo de bridas. El refuerzo metálico lo hace adecuado para servicio en vapor.

Beneficios:

- No propaga el fuego
- Multiusos
- Sin fibras peligrosas
- Bajo torque



DATOS TÉCNICOS

Propiedades:	HEXA:GRAF® 316F	Hoja
Composición:	98% Grafito Expandido Inserto Lámina 316L	
Densidad:	1.1	g/cm ³
Temperatura Máxima:	650	°C (Atm Inerte)
Temperatura Mínima:	-210	°C
Temperatura Continua:	450	°C
Presión Máxima:	130	bar
Compresibilidad, ASTM F36a:	32	%
Recuperación, ASTM F36a:	>25	%
Resistencia Tensil, Transversal, ASTM F152:	32	MPa
Retención de Torque, DIN 52913:	36	Mpa
Sellabilidad, ASTM F37:	<0.25	ml/h
Rango pH:	0-14	
Valores "M&Y" @ 1/8, ASME PVRC:	M: 2.5 Y: 3,000	
Valores "M&Y" @ 1/16, ASME PVRC:	M: 2.5 Y: 2,500	
P x T @ 1/8, bar x °C:	12,000	°C x bar
P x T @ 1/16 & 1/32, bar x °C:	25,000	°C x bar
Tolerancia Espesor, ASTM F104:	±10	%
Tolerancia Dimensiones:	±5	%
Espesores:	1/32", 1/16", 3/32", 1/8", 3/16" & 1/4"	
Dimensiones:	1,000 x 1,000 (mm) 1,000 X 2,000 (mm) 1,500 X 1,500 (mm)	
Composición Química:	Azufre: <700ppm Cloro: <50 ppm Carbon: >98% Cenizas: <2%	

****Los valores máximos de temperatura y presión no deben ocurrir simultáneamente.**

Maxima seguridad
en gases y alimentos.



ARM:TECH®
316T

Anillos interiores
para una mejor
sellabilidad y manejo.

evita romper
las juntas.

www.raitech.mx